

4 ÜRÜNÜN KULLANIM AMACINA UYGUNLUĞUN SAĞLANMASI YÖNÜNDE VARSAYIMLAR

4.1 Üretim

İmalatçı, TS EN 998-1: Kâgir Harcı - Özellikler - Bölüm 1: Kaba ve İnce Sıva Harcı standardına uygun olarak üretim yapar. Kataloglarında ve her türlü tanıtımında bu UTO'daki bilgileri ekleme veya çıkarma yapmadan beyan eder.

4.2 Montaj

Homojen karışımı ve ürün performansının sağlanması için ambalajın tamamı tek seferde kullanılır. Karışım, 1000-1100 devirli mikser, betonyer veya şap makinasıyla hazırlanır. Sıvanın tamamı yaklaşık 1:1 oranında olacak şekilde su üzerine yavaşça eklenerek 8 dakika homojen karışım elde edilene kadar karıştırılır. Uygulama sırasında gecikmeden dolayı ürün priz almaya başlarsa birkaç dakika karıştırılarak uygulamaya hazır kıvama getirilir. Hazırlanmış olan sıva harcı, çıtalara arasına çelik mala veya sıva pompası ile tek katman halinde uygulanır ve mastarlanır. Anolar, malzemenin ön çekmesi tamamlandıktan sonra çıkarılır ve boşluklar sıva ile doldurulur.


M. DURU
Belgelendirme Merkezi Başkan V.